

Reinigen, Schützen und Pflegen von Minor-Lit Betonplatten der Firma dan : art

Minor-Lit Betonplatten sind widerstandsfähig und dauerhaft im Gebrauch. Mit etwas Pflege unterstützen Sie die natürlichen Eigenschaften und erhalten das schöne Aussehen über viele Jahre.

1. Vor dem Verfugen

Das Abwaschen des Fugenmörtels oder Bauverschmutzungen von der Oberfläche ist sehr einfach, wenn der Belag vorher imprägniert wurde. Tragen Sie also Lithofin MN-Fleckstop bereits vor dem Verfugen 1 x dünn auf, der Belag sollte allerdings abgetrocknet (siehe Hinweis unter Punkt 3) und sauber sein. Diese Vorimprägnierung ist deshalb zu empfehlen, weil die Platten säureempfindlich sind, und daher Zementschleierentferner nicht verwendet werden können.

2. Nach dem Verfugen

Neue Beläge weisen zumeist verlegebedingte Verunreinigungen auf. Eine saubere Oberfläche erhält man mit Lithofin MN-Grundreiniger. Das Produkt wird je nach Verschmutzung entweder pur oder bis 1:5 mit Wasser verdünnt angewendet. Eine harte Bürste oder ein weißes Nylonpad unterstützen die Reinigerwirkung. Nach einer Einwirkzeit von ca. 10-20 Minuten wird die Schmutzlösung mit reichlich Wasser unter Schrubben aufgenommen. Nochmals mit klarem Wasser gut nachwaschen.

3. Zusätzliche Oberflächenbehandlung

Lithofin MN-Fleckstop rüstet die Oberfläche öl- und wasserabweisend aus. Die Bildung von Algen und Moos wird stark reduziert, die Verwitterung eingeschränkt. Flüssige Verschmutzungen werden an der Oberfläche gehalten, so dass ein Entfernen möglich ist, bevor sich dauerhaft Flecken bilden. Die Oberflächen werden kräftiger in Struktur und Farbe.

Wichtig! Erst nach vollständiger Austrocknung einen Belag behandeln. Im Innenbereich: Bei Verlegung im Dünnbett bis zu 2 Wochen, im Dickbett bis zu 6 Wochen. Im Aussenbereich: Mindestwartezeit 4 Wochen, bei ungünstigen klimatischen Bedingungen bis zu 3 Monaten.

Lithofin MN-Fleckstop trägt man gleichmäßig und dünn auf. Auf glatten Oberflächen empfiehlt sich die Verwendung von Tuch, Lappen oder Lammfellschieber, auf rauen Oberflächen von Pinsel oder Rolle. Überschüssiges Produkt nach 5-10 Minuten, abhängig von der Temperatur, mit trockenem Lappen aufnehmen. Keinen Produktfilm auf der Oberfläche antrocknen lassen. Je höher die Temperaturen desto kürzer die Einwirkzeit. Der empfohlene Temperaturbereich liegt für Oberfläche und Umgebung bei 10°C – 25°C.

4. Regelmäßige Unterhaltspflege

Außenbeläge mit hartem Besen kehren und von Zeit zu Zeit mit Lithofin MN-Grundreiniger durchbürsten und mit reichlich Wasser nachwaschen. Innenbeläge regelmäßig feucht wischen, wobei dem Wasser Lithofin MN-Wischpflege beigegeben wird. Dies reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang.

5. Spezielle Verunreinigungen

Ölige, fettige Verunreinigungen sowie Rückstände von Bodenpflegemitteln können leicht mit Lithofin MN-Grundreiniger (oder Lithofin WEXA) entfernt werden. In hartnäckigen Fällen wie auch bei Teer, Wachs, Holzlasuren u.ä. Lithofin LÖSEFIX verwenden. In schwierigen Fällen fragen Sie am besten den Fachmann.

Weitere Information: LITHOFIN- Service-Telefon: D (07024) 940320.

Diese Information entstand in Zusammenarbeit der Firmen dan : art, 24955 Harrislee und LITHOFIN Produkte GmbH, 73236 Wendlingen, Service-Telefon: (07024) 9403-20. Sie kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Produkten den örtlichen Verhältnissen und verwendeten Materialien anzupassen. Das Anlegen einer Probefläche ist ratsam. Die Firma LITHOFIN gewährleistet die einwandfreie Beschaffenheit des Produkts. Beide Firmen können jedoch keine Haftung für die Verarbeitung übernehmen. (D 8.01as)